

Syreholdig væske til at løsne fastbrændte rust-, metal- og industristøvparkter



RUST Å Flyverustfjerner

Varenr. 45376

Rust Å Flyverustfjerner (Lift Fall-out remover) anvendes til at løsne og fjerne industristøvparkter eller flyverust som har sat sig i lak, metal, glas og plast fx under transport.

HVAD ER FLYVERUST

Flyverust er industristøvparkter som sætter sig fast i nylakerede overflader og derved giver korrosionsskade. Partiklerne stammer fra industrifremstilling, højspændingskabler, skorstene, vejbelægninger mm. – og sætter sig typisk fast i lakken under transporten med tog- eller lastvogn.

Partiklerne gror fast i den nylakerede flade og kan ikke vaskes eller poleres væk. De kan normalt føles som en sandet og ru overflade, på steder hvor lakken forventes at være helt blank og glat. Rust Å genskaber den oprindelige overflade nemt og sikkert.

- Påføres ufortyndet med svamp
- Nemt og sikkert at anvende
- Fine og glatte overflader

HØJEFFEKTIV OG AGRESSIV

Det anbefales at behandle et emne ad gangen, da væsken ikke må indtørre.



Brugervejledning

Lakken / overfladen

Lakken / overfladen skal være afkølet. Undgå behandling i direkte sollys.

Bemærk

Benyt altid velegnede værnemidler ved brug af produktet.

Rust Å påføres ufortyndet med svamp et område ad gangen. Hold hele tiden lakken våd.

Væsken må IKKE indtørre. Vask området forsigtigt med svampen max 5 min.

Må ikke påføres med sprøjte.

Når flyverusten er fjernet, skyl da efter med rigeligt rent vand. Brug evt. højtryksrensere.

Husk at skylle steder der ikke er åbenlyse fx bagved plastdele eller gummilister.

Shampoo-vask overfladen for at fjerne de sidste rester af opløsningen. Gentag evt. behandlingen, hvis der stadig er ruhed.

Dørfalse

Rust Å kan også anbefales til rust på dørfalse.

Påfør produktet ufortyndet med svamp på den tørre rust og lad det virke i ca. 10 min. – det må IKKE tørre ud. Skyl grundigt med vand.

Anbefaling

Lakken angribes ikke af behandlingen, men muligvis bør lakoverflader efterpoleres for at gengive glans og beskyttelse.

Forsigtig

Ved brug på glas, krom, eloxerede emner, aluminium og plast foretages en fordragelighedstest på et ikke synligt sted.

Vandbaseret lak uden klarlak bør ikke behandles med Rust Å.

Tekniske data

Kemisk indhold	En kompleks blanding af syre, overfladeaktive stoffer og vand
Udseende	Bleg gul-grøn væske
Lugt	Syreagtig
PH værdi	1
Massefylde	1,18
Opløselighed i vand	Fuldstændig opløselig
Opbevaring	Hold beholderen tæt lukket
Holdbarhed	2 år i uåbnet emballage
MAL kode	0 - 4

Produkter

Varenummer 4537605
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Varenummer 4537625
Indhold 25 l plastdunk

Varenummer 45376200
Indhold 200 l tromle

